

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

<b>DESCRIÇÃO</b>	Verniz aquoso de 1 componente, composto por resinas de uretano-acriladas.		
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Verniz aquoso uretanado monocomponente para construção civil indicado para envernizamento de superfícies de madeira no interior.		
<b>PROPRIEDADES</b>	Boa dureza Boa resistência à abrasão Secagem rápida, permite aplicação de 2 demãos num dia de trabalho Fácil aplicação		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Aspeto	Transparente	
	Brilho (60°, UB)		
		Brilhante	Vidro 95 ± 5
		Acetinado	Madeira 90 ± 5
		Mate	50 ± 5
		Extra Mate	45 ± 5
			30 ± 5
			25 ± 5
			10±3
			5±2
	Cor	Incolor	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l Contém, no máximo, 140 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 20 minutos Tato: 1h30m Repintura: 4h (mínimo) - 12h (máximo) <b>Nota:</b> o intervalo de tempo de repintura entre a 2ª e 3ª demãos deve ser de 12h. Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	10 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	1, 4 e 25 litros	
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<b>Madeiras novas</b>	A superfície deve estar bem seca, pois um elevado teor de humidade irá provocar não só defeitos no próprio pavimento como na aplicação do Verniz;  Lixagem da madeira no sentido do veio de forma a eliminar imperfeições, alisar zonas rugosas e uniformizar a absorção do produto;  Limpeza resultante da lixagem não só do pavimento como também das portas, janelas e paredes.	
	<b>Madeiras anteriormente envernizada ou enceradas</b>	<u>Pavimentos de madeira já envernizados</u> , em que a degradação do Verniz não seja visível, deve-se proceder à sua limpeza para remover vestígios de gorduras ou de produtos de manutenção utilizados;	

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

Efetuar a lixagem da superfície com lixa de grão fino para se obter um bom acabamento;

Pavimentos de madeira encerados devem ser raspados e limpos de qualquer contaminação de forma a garantir a eliminação de gorduras e posteriormente seguir o mesmo processo usado em *Madeiras novas*.

**Nota:** Em pavimentos de madeira de natureza densa ou poro muito fechado, como por exemplo o ipê, não se deve aplicar este tipo de produtos, mas sim produtos base solvente 1 componente ou 2 componentes.

<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Nº de demãos	3 demãos	
	Diluição	Pronto a aplicar	
	Modo de aplicação	Aplicar 3 demãos de VERNIZ AQUATACO de acordo com o brilho pretendido;  Efetuar sempre a lixagem entre demãos com lixa grão nº 220 ou 280;  <b>Nota:</b> Após a aplicação da última demão deve-se <u>deixar secar o pavimento durante 4 dias</u> de forma o produto atingir a sua secagem/endurecimento por completo;  Após 12h de secagem da aplicação final, o pavimento suporta tráfego ligeiro de pessoas. Recomenda-se, no entanto, nos 3 dias seguintes evitar utilização intensiva do pavimento.	
	Condições durante a aplicação	Temperatura ambiente	superior a 12°C e inferior a 25°C
	Humidade relativa	inferior a 70%	
	Humidade do suporte	8 - 12%	
		Assegurar boa ventilação após a aplicação para uma secagem uniforme e conveniente	
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.		
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.		

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

---

**NOTA IMPORTANTE** Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

REVISÃO

ABRIL 2023