ESMALTE PU MADEIRA EXT ACETINADO

CÓD. 221054

DESCRIÇÃO	Esmalte poliuretano de elevada qualidade.	
UTILIZAÇÃO	Tinta bicomponente para pintura de elementos de madeiras no exterior, em construção civil.	
PROPRIEDADES	Acabamento acetinado Forma revestimento resistente à intempérie Boa retenção de cor e brilho Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Acetinado
	Cor	Diversas, disponível no sistema de afinação MarilinaMix Industrial[1]
	Nº de componentes	2 componentes
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l Contém, no máximo, 500 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 2 horas Entre demãos: 24 horas **Nota:** Sempre que as condições do processo assim o exijam, é possível reduzir o tempo de secagem utilizando entre 0,5 a 1% de PROMOTOR DE SECAGEM. No entanto, esta aditivação promoverá uma redução do pot-life. (ver *POT-LIFE*) Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	8 - 10 m^2/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar *Ficha de Dados de Segurança*
	Forma de fornecimento	Base: 1 e 5 litros Endurecedor: 0,5 e 2,5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.	
	Superfícies novas	Lixar a madeira com lixa grão nº 180 ou 220, no sentido do veio, de forma a eliminar as imperfeições da mesma; Em madeiras muito resinosas, pode ser adequado lavar a madeira com DILUENTE CELULOSO; Aplicar uma demão de ISOLANTE ME. Lixar com lixa fina grão nº 400, apenas para cortar o "pelo" após a secagem.
	Repintura de superfícies	Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a camada de tinta existente; Remover a camada não aderente e reparar a superfície.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Pistola. Também pode ser aplicado com trincha Homogeneizar bem antes de aplicar
	Nº de demãos	2 – 3 demãos

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | geral@marilina.pt | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia

ESMALTE PU MADEIRA EXT ACETINADO

CÓD. 221054

	Diluição	Pistola: DILUENTE POLIURETANO DILMAR: 10-15% Trincha: DILUENTE ATRASADOR POLIURETANO: 10-15%
	Proporção de mistura (*proporções em volume)*	ESMALTE PU MADEIRA EXT: 2 partes ENDURECEDOR PU MADEIRA EXT: 1 parte
	POT-LIFE	6 horas Com adição de: 0,5% de PROMOTOR DE SECAGEM- 1 hora 1 % de PROMOTOR DE SECAGEM- 30 minutos
	Modo de Aplicação	Aplicar 2 a 3 demãos de ESMALTE PU MADEIRA EXT, nas diluições recomendadas; Efetuar lixagem intermédia entre camadas, com lixa grão nrº 320 ou 400; Deve evitar-se o excesso de camada pois pode potenciar os escorrimentos.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente: superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa: inferior a 60% Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes (acima de 30°C) nem húmidas.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE DE LIMPEZA.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento de Técnico.	
REVISÃO	JULHO 2023	

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | **geral@marilina.pt** | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia