

GESSO ESTUQUE FINO

CÓD. 650213

DESCRIÇÃO	Produto composto por gesso e cargas minerais, de cor branca.		
UTILIZAÇÃO	Massa em pó para construção civil. Gesso de aplicação manual para interiores de presa rápida, indicado para o acabamento de paredes e tetos, habitualmente revestidos com massas à base de gesso, remates, reparações e fissuras. Indicado para aplicação de rebocos de cimento e massas à base de gessos e para rebocos de cimento/cal.		
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Bom poder de enchimento Boa brancura Resistente ao fogo		
CERTIFICADOS E NORMAS	EN 13279-1:2008 Gesso e produtos com base em gesso		
	Marcação CE	CE	
	Reação ao fogo <i>EN 13501-1</i>	Classe A1	
	Isolamento acústico a sons aéreos	NPD	
	Resistência Térmica	NPD	
	Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a Declaração de Desempenho do Produto. A data de produção, o tempo de vida útil, as condições de armazenamento, de aplicação e de segurança são mencionados na Embalagem e/ou na Ficha Técnica e/ou na Ficha de Segurança do produto.		
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Liso e macio, após a lixagem	
	Cor	Branco	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Trabalhabilidade: 20 minutos Lixagem: 24 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	1,5 kg/m ² /mm Valores variáveis com a porosidade, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	1 kg	
	Estabilidade em armazém	Manter o produto em embalagens de origem, em local seco e ventilado.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	O suporte deve de estar seco, isento de produtos pulverulentos, sais e gorduras. Sobre outros produtos com base em gesso, recomenda-se a sua aplicação logo após o tempo recomendado para o endurecimento destes. Sobre rebocos com base em cimento e cal/cimento, recomenda-se que os suportes estejam completamente endurecidos e secos na altura de aplicação da massa de acabamento, sendo recomendável o seu humedecimento prévio, com água limpa para melhor a aderência entre as duas camadas.		
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Liçosa, espátula	
	Amassadura	50-65% de água sobre o peso do gesso	
	Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 30°C
		Humidade relativa	inferior a 80%
		Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

GESSO ESTUQUE FINO

CÓD. 650213

	Limpeza das ferramentas Imediatamente após utilização, com água.
MODO DE APLICAÇÃO	<p>Deitar o produto lentamente até cobrir a água por completo (saturação entre 50-65% de água);</p> <p>Deixar repousar 3 a 5 minutos e continuar a amassar com a ajuda de um misturador elétrico lento até obter uma massa homogénea, de aspeto denso e sem grumos;</p> <p>Aplicar com uma talocha metálica (liçosa), em várias demãos (1 a 3 camadas), em função do nível de acabamento desejado.</p> <p>Notas: Ter em conta que para uma correta aderência, a camada de acabamento tem que ser realizada antes que a primeira tenha endurecido completamente;</p> <p> Não juntar outros materiais ou aditivos que poderão comprometer o bom desempenho do produto;</p> <p> Limpar as ferramentas de trabalho antes de cada aplicação.</p> <p> Utilizar água limpa com uma temperatura entre 5 e 30°C.</p>
SEGURANÇA E AMBIENTE	<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato, devido ao forte poder alcalino e corrosivo. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.</p>
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
REVISÃO	JULHO 2023