

IMPRADECK AQUOSO

CÓD. 300003

DESCRIÇÃO	Produto formulado à base de óleos especiais em emulsão aquosa, repelentes de água, agentes protetores de película, pigmentos transparentes e aditivos para melhor proteção contra os raios UV e contra a água.	
UTILIZAÇÃO	Verniz de impregnação para construção civil indicado para proteger e embelezar elementos de madeira com exposição contínua no exterior, nomeadamente <i>deck's</i> . Este é um produto de manutenção regular. Não indicada a utilização no interior.	
PROPRIEDADES	Excelente poder de impregnação Boas propriedades fungicidas Garante a proteção da madeira, nomeadamente em <i>deck's</i> Permite a transpiração da madeira Fácil manutenção	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Aspeto molhado, sem película
	Cor	Castanho e outras cores a definir
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/f): 130 g/l Contém, no máximo, 5 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Entre camadas: 12 a 24 horas Final: 24 a 48 horas Este tempo poderá ser alargado caso as condições atmosféricas não sejam as mais adequadas. Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	6 - 12 m ² /litro/demão Valores altamente variáveis com a porosidade do suporte e condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	1 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Madeira Nova	Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Bolear as arestas vivas; Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.
	Madeira previamente envernizada	Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha de aço. Bolear as arestas; Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pincel de caiar Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	2-3 demãos
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicar diretamente à superfície, 2 a 3 demãos de IMPRADECK AQUOSO até à saturação da madeira. Evitar acumulação excessiva de produto;

IMPRADECK AQUOSO

CÓD. 300003

Retirar o excesso com um pano, após 5 a 10 minutos após o seu espalhamento;

Aguardar 24 a 48 horas para transitar sobre o piso;

Deve ser efetuada aplicação de manutenção, assim que se verificar a degradação do revestimento.

Nota: Avaliar se o produto se encontra seco ao tato antes de o pisar para evitar a acumulação de sujidade.

Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.		
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água e detergente.	

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

NOVEMBRO 2022