

SUBCAPA VELUDINA

CÓD. 110330

DESCRIÇÃO	Subcapa de elevada qualidade formulada à base de resina alquídica.	
UTILIZAÇÃO	Subcapa em base solvente para construção civil para preparação de superfícies de madeira, interiores e exteriores, e também preparação de superfícies anteriormente pintadas com esmaltes sintéticos. Nota: Em alguns tipos de madeiras ou aglomerados de madeira poderão existir eventuais problemas de compatibilidade que retardam a secagem pelo que se sugere um ensaio prévio para testar essa mesma compatibilidade	
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Cheiro pouco intenso Baixo teor de COV's Boa capacidade de enchimento dos poros Fácil lixagem, permitindo um excelente acabamento à pintura com esmaltes alquídicos	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate
	Cor	Branco e cores de catálogo de Subcapas
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/l Contém, no máximo, 300 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Lixagem: 24 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	6 - 8 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	0,75 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa grão nº 180 ou 220.
	Superfícies anteriormente pintadas	Deve ser retirada a tinta velha não aderente e reparadas as zonas danificadas; Em superfícies brilhantes deve proceder-se a um despolimento com lixa de grão nº 320.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de esmalte ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	1-2 demãos
	Diluição	5% DILUENTE SINTEL
	Modo de aplicação	Aplicar 1 ou 2 demãos de SUBCAPA VELUDIA, com lixagem intermédia, com lixa de grão nº 320 ou 400. Para acabamentos de maior perfeição, aplicar uma 3ª demão de SUBCAPA VELUDINA; Pode-se ainda amaciar a superfície com lixa micro-fina, para

SUBCAPA VELUDINA

CÓD. 110330

	melhorar o aspeto do acabamento; Acabar o esquema de pintura com 1 demão de esmalte sintético como NILAITE, BULLDOG ou NILO.
Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTEL, DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE DE LIMPEZA.

SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.
-----------------------------	---

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
--------------------------------------	---

NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
------------------------	--

REVISÃO	NOVEMBRO 2022
----------------	---------------