TINTA EPOXILINA

CÓD. 141800

DESCRIÇÃO	Tinta formulada à base de resina de epóxi, endurecida com poliamida.	
UTILIZAÇÃO	Tinta epóxi bicomponente para pintura de pavimentos em betão. Não adequado para utilização no exterior.	
PROPRIEDADES	Forma revestimento moderadamente resistente ao desgaste mecânico e químico Ideal para espaços de tráfego de máquinas e pessoas Promove uma limpeza mais fácil da superfície	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante
	Cor	Diversas, afináveis em sistema MarilinaMIX (1)
	Nº de componentes	2 componentes Componente 1: TINTA EPOXILINA Componente 2: ENDURECEDOR EPOXILINA
	Proporção de mistura *(Proporções em volume)*	TINTA EPOXILINA: 2 partes ENDURECEDOR EPOXILINA: 1 parte
	Teor de Sólidos	Aprox. 50%, em volume
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/j): 500 g/l Contém, no máximo, 500 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 5 horas Entre demãos: 24 horas Para tráfego: 5-7 dias Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10-12 m^2/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar *Ficha de Dados de Segurança*
	Forma de fornecimento	Tinta Epoxilina: 1 e 5 litros Endurecedor Epoxilina: 0,5 e 2,5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	**Superfícies novas**	A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 dias; A humidade da superfície não deverá exceder os 4% (método TRAMEX) ou valor máximo de 180 (no equipamento PROTIMETER); A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como restos de óleos de descofragem; Efetuar uma lavagem com DILUENTE DE LIMPEZA ou com jato abrasivo tendo, neste caso, o cuidado necessário para não danificar a superfície.
	Repintura de superfícies	**Sobre pintura de base solvente:** Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a camada de tinta existente. Remover a camada não aderente, bem como outros contaminante como eflorescências. **Sobre pintura de base aquosa:** Não aplicar sobre pintura de base

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | geral@marilina.pt | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia

TINTA EPOXILINA

CÓD. 141800

		aquosa, sob o risco de descasque. Neste caso, a pintura velha deverá ser completamente removida. Em seguida, proceder como para *Superfícies novas*.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	3 demãos
	POT-LIFE	8- 10 horas
	Diluição	20% DILUENTE EPÓXIDOS
	Modo de aplicação	Aplicar 3 demãos de PAVIPEX, diretamente ao suporte, nas diluições recomendadas.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE DE LIMPEZA.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento Técnico.	
REVISÃO	JUNHO 2024	

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | **geral@marilina.pt** | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia