

TINTA LAMURITE AQUOSA

CÓD. 132030

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa baseada em emulsão acrílica de nova geração da gama <i>HidroPliolite</i> ®.		
UTILIZAÇÃO	Tinta aquosa para construção civil para pintura de fachadas, paredes e teto, em reboco de cimento, fibrocimento, estuque, gesso projetado, gesso cartonado e Sistema <i>Therminnov</i> . Adequado para utilização no interior e exterior.		
PROPRIEDADES	Acabamento mate mineral Película microporosa Elevada opacidade Excelente aderência Secagem rápida Resistência à alcalinidade Boa proteção contra fungos e algas Baixo odor Permeável ao vapor de água		
CERTIFICADOS E NORMAS	Norma NP 4378 – Tintas aquosas lisas para paredes e tetos interiores de edifícios Brilho especular Mate Total <5, ângulo incidência de 85º Resistência à esfrega húmida Classe 1 Perda de espessura < 5 µm a 200 ciclos de esfrega Resistência à fissuração a espessuras elevadas A tinta não fissurou até uma espessura seca de 200 µm Norma NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior Brilho especular Mate Total <5, ângulo incidência de 85º Resistência à esfrega húmida Classe 1 Perda de espessura < 5 µm a 200 ciclos de esfrega		
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate Mineral	
	Cor	Branco e cores claras ⁽¹⁾	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 4 - 6 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	8 - 12 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros	
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	

TINTA LAMURITE AQUOSA

CÓD. 132030

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.

Superfícies interiores novas

Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente;

Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco);

Deixar secar durante 4-6 horas, de acordo com a respetiva indicação técnica.

Repintura de superfícies interiores

Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula;

Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para superfícies contaminadas com microrganismos;

Reparar as fissuras e zonas danificadas com TAPA FENDAS, com auxílio de uma espátula. Lixar com lixa fina após 24 horas;

Nota 1: Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastante heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.

Nota 2: Em superfícies pobres ou friáveis é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PW (consultar ficha técnica do produto).

Nota 3: Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS (consultar ficha técnica do produto).

Superfícies exteriores novas

Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes.

Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PL sem diluir ou outro primário apropriado;

Deixar secar durante 6 horas.

Repintura de superfícies exteriores

Efetuar uma limpeza com jato de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma escova;

Em superfícies contaminadas com fungos ou algas, proceder como para *Superfícies contaminadas com microrganismos*;

Nota 1: No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.

Nota 2: A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.

Superfícies contaminadas com microrganismos

No interior, escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS.

No exterior, em superfícies com elevado grau de contaminação, efetuar a limpeza com LIMPALINA, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;

Lavar com água abundante, deixar secar;

TINTA LAMURITE AQUOSA

CÓD. 132030

		Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola <i>Airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Nº de demãos	2 – 3 demãos	
	Diluição		Água
		Rolo, trincha	1ª demão: 10 - 20%
			2ª e 3ª demãos: 0 - 5%
Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de TINTA LAMURITE AQUOSA, diluída 10 a 20% com água; Deixar secar 3 a 5 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demão, diluídas até 5% com água.		
Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C	
	Humidade relativa	inferior a 80%	
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho	
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.		
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água		

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

(1) Disponível nas cores: TD 9133 Branco Nuvem, NCS S 0500-N, RAL 9010 e RAL 9016.

REVISÃO JULHO 2023