

TINTA PISCINAS MONOCOMPONENTE

CÓD. 244072

DESCRIÇÃO	Tinta baseada à base de resina de borracha clorada.	
UTILIZAÇÃO	Tinta para construção civil para pintura de piscinas e tanques de água não potável em cimento/betão. Pode ser aplicado no interior e exterior.	
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Elevada impermeabilidade Boa retenção de cor e brilho Resistente a fungos e algas (não dispensando a manutenção da água e o seu controlo de atividade biológica)	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Acetinado
	Cor	0050- Branco 5700- Azul Piscinas
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 30 minutos Entre demãos: 5-6 horas Utilização: 7 dias Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	8 - 10 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	A superfície de betão deve ter um tempo de cura mínimo de 28 dias; Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes; Caso a superfície se encontre demasiado lisa, deve-se promover o aumento da sua rugosidade, com recurso a jato abrasivo ou ataque químico com SOLUÇÃO 2000; Lavar em seguida com água em abundância para remover resíduos e contaminações. Deixar secar bem antes da pintura; A humidade da superfície não deverá exceder os 4% no momento da aplicação.
	Repintura de superfícies	Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente; No caso de a tinta velha ser demasiado lisa (sem absorção), utilizar jato de areia para aumentar a rugosidade da mesma e assim permitir uma boa aderência. Nota: Não garantimos a impermeabilidade e aderência em contrapressão da TINTA PISCINAS MONOCOMPONENTE. Para tal, a piscina deve estar devidamente impermeabilizada pelo exterior, de forma a resistir à pressão hidrostática da

TINTA PISCINAS MONOCOMPONENTE

CÓD. 244072

humidade do solo.**Caso esta impermeabilização falhe, poderão ocorrer fenómenos de empolamentos e descasque da TINTA PISCINAS MONOCOMPONENTE.**

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, máquina Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	3 demãos
	Diluição	DILUENTE BORRACHA CLORADA 1ª Demão: 40-50% (impregnação) 2ª e 3ª Demãos: 5-10%
	Modo de aplicação	Aplicação de 1 demão de TINTA PISCINAS MONOCOMPONENTE, com 40-50% de diluição, para impregnação e promoção de aderência; Aplicar 2 demãos 5-10% de diluição, intervaladas de 5-6 horas; Deixar curar 7 dias e lavar a piscina com água antes da sua utilização.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE BORRACHA CLORADA, DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE DE LIMPEZA.

SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISÃO	DEZEMBRO 2022
----------------	---------------