

**CONCENTRADO LT**

CÓD. 36580

**UTILIZAÇÃO**

Solução concentrada de corantes orgânicos em solventes. Os Concentrados LT quando diluídos, possuem elevada transparência, boa solidez à luz interior e bom poder de humectação.

Possui grande resistência ao denominado efeito de 'sangramento'.

Utilização recomendada para obtenção de Velaturas de base solvente ou para dar cor a produtos celulósicos ou poliuretanos na indústria de mobiliário e outras indústrias de madeiras.

Produto de uso exclusivo em mobiliário de interior.

Nota: Os Concentrados LT não são adequados para dar cor a produtos poliésteres.

**COMPONENTES**

1 componente

Diluyente Recomendado:

0100901149G – Diluyente Linex Celuloso

Diluyente de Limpeza

0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou

0100901150G - Diluyente Nilo Celuloso

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>Cor</b>	Variável (consoante a cor produzida)
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0,90±0,02 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Mate
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 12±1%
<b>COV</b>	ca. 88±1% (na forma de fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras, colas, resinas e outras impurezas. As superfícies devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente com lixa grão 180 ou grão 220.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional, airmix ou trincha
<b>Proporção de Mistura</b>	Não aplicável
<b>Diluição Recomendada</b>	0100901149G – Diluyente Linex Celuloso: Máximo 95%
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	Superficial: ca. 15 minutos (a) Repintura: ca. 1 hora (a)  (a) Valores para uma concentração de 3% de Concentrado LT em Diluyente Linex Celuloso
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 a 14%

## CONCENTRADO LT

CÓD. 36580

---

**ESQUEMA DE APLICAÇÃO** - Proceder à lixagem da superfície com lixa grão 180 ou grão 220  
- Aplicação do produto após diluição com o Diluente Linex Celuloso ou colorir o Tapa Poros ou Verniz até obter a concentração da cor pretendida.  
- Aplicar directamente ao suporte escolhido.

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZEM** Concentrado LT: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

---

**FORMA DE FORNECIMENTO** Embalagens de 0.25, 1 e 5 litros.

---

**SEGURANÇA E AMBIENTE** Concentrado LT pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Nilo Celuloso ou Diluente de Limpeza Extra. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.  
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão realizada a Dezembro 2022**