

## ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Esmalte formulado à base de resinas alquídicas especiais, cargas e pigmentos. Excelente aderência, resistência mecânica e secagem rápida.

**UTILIZAÇÃO PREVISTA**

Indicado para pintura de peças decorativas, religiosas, etc.

- Interior: Adequado
- Exterior: Não aplicável

**SUPORTES**

Cerâmica, PVC, Polietileno, Polipropileno.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Número de componentes:</b>	1
<b>Endurecedores possíveis:</b>	Não aplicável
<b>Cor:</b>	Branco e outras (contactar departamento técnico)
<b>Acabamento:</b>	Acetinado / Mate
<b>Massa volúmica (20°C):</b>	1,30 ± 0,05 kg/L (Branco Acetinado)
<b>Sólidos em volume (teórico):</b>	50 ± 3 % (Branco Acetinado)
<b>Teor de COV:</b>	Base: 445 g/L (Branco Acetinado) Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável
<b>Ponto de inflamação:</b>	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
<b>Espessura por demão:</b>	Húmida: 100 µm Seca: 50 µm
<b>Rendimento teórico:</b>	10 m <sup>2</sup> /L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada
<b>Secagens:</b>	Secagem por evaporação do solvente e oxidação

Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa
10 °C	-----	----
20°C	1 hora	24 horas
30°C	-----	-----

**Intervalos de repintura:** 24 horas

## ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem, óxidos, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície. Homogeneizar muito bem antes de utilizar, evitando incorporar bolhas de ar.

#### Condições ambientais na aplicação:

Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho

Temperatura ambiente – 5 a 30°C

Humidade relativa - <80%

### DADOS PARA APLICAÇÃO

#### Proporção de mistura:

Não aplicável

#### Diluyente:

Diluyente sintético industrial

#### Diluyente de limpeza:

Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso

#### Tempo de vida útil da mistura:

Não aplicável

### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

#### Pistola convencional

Bico: 0,06" (1.5 mm)

Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar

Diluição: 5 – 10 % em peso

#### Trincha, Pincel

Diluição: 5 – 10 % em peso

### HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Não disponível

## ESMALTE CERAMIX

CÓD. 1135

**FORMA DE FORNECIMENTO****Embalagem:**

1 litro	5 litros	20 litros
---------	----------	-----------

**Prazo de validade:**

2 anos
--------

Em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Usar sempre equipamento de protecção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

**NOTA IMPORTANTE**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

**DATA DE REVISÃO**

Dezembro 2021