

ESMALTE LACADUR MEIO BRILHO

CÓD. 183010 B

UTILIZAÇÃO

Esmalte Poliuretano que proporciona acabamento Meio-Brilho, com boa resistência ao risco e excelente dureza superficial. Produto de fácil aplicação, boa lacagem e sedoso ao tacto. Boa resistência físico-química.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cozinha, casa banho, acessórios, etc e outras indústrias da madeira.

COMPONENTES

2 componentes:

183010 B - Esmalte Lacadur Meio Brilho

1830900104C - Endurecedor Esm. Lacadur

1831900104C - Endurecedor SI Lacadur (*)

(*) Usado apenas em afinações de cor pelo Sistema de Afinação Industrial

Diluyente Recomendado:

0100901036G - Diluyente Poliuretano Dilmar - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C

0100901038G - Diluyente PU Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluyente de Limpeza

0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou

0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco e cores
Aspecto/Brilho da película seca	Meio Brilho, Opaco
Viscosidade (Ford4, 20°C)	130±10" ^(a)
Massa Volúmica (20°)	1,25±0,05 Kg/L ^(a)
Brilho 60°	72±3 (MDF)
Teor de Sólidos	ca. 61% ^(a)
COV	ca. 39% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

^(a) Valores para a cor Branca

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Preparar previamente com Subcapas de base poliéster ou base poliuretano.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix
Proporção de Mistura	2:1 (em Peso) Esmalte Lacadur Meio Brilho: End. Esmalte Lacadur Teor de sólidos na mistura: 49 ± 2% Viscosidade da mistura: 30 ± 2" (Ford4, 20°C) <u>Para cores do Sistema Afinação Industrial</u> 2:1 (em Peso) Esmalte Lacadur Meio Brilho: Endurecedor SI Lacadur Teor de sólidos na mistura: 51 ± 2% Viscosidade da mistura: 30 ± 2" (Ford4, 20°C)

ESMALTE LACADUR MEIO BRILHO

CÓD. 183010 B

Diluição Recomendada	0100901036G - Diluente Poliuretano Dilmar: 15 - 25% 0100901038G - Diluente PU Retardador: 15 - 25% (em situações de temperatura ambiente elevada)
Tempo de Vida Útil da Mistura	6 horas com Endurecedor Esm. Lacadur 2 - 3 horas com Endurecedor SI Lacadur
Secagem (20°C, 60% H.R.)	<u>End. Esmalte Lacadur</u> Superficial: ca. 40 minutos Seco ao Tacto: ca. 1 hora Secagem em Profundidade: ca. 24 horas <u>End. SI Lacadur</u> Superficial: ca. 1 hora Seco ao Tacto: 2 horas Secagem em Profundidade: ca. 24 horas Nota: No caso de cores fortes a secagem em profundidade só completa ao fim 36 horas
Espessura por Demão	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluente: 15-25 % <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluente: 15-25 %
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira.
- Aplicar uma a duas demãos de Subcapa Lacadur ou Betume Pistolável Branco com intervalo mínimo de 6 horas e lixagem intermédia.
- Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº320, seguida de lixa nº 400.
- Acabamento com Esmalte Lacadur Meio Brilho.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Esmalte Lacadur Meio Brilho: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor Esmalte Lacadur: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor SI Lacadur: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 Kg.

ESMALTE LACADUR MEIO BRILHO

CÓD. 183010 B

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esmalte Lacadur Meio Brilho pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Nilo Celuloso ou Diluente de Limpeza Extra.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022