

# PRIMÁRIO SHOP PRIMER EPOXI 2K

CÓD. 210860

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Primário formulado à base de resinas epoxídicas, vinílicas de base solvente, pigmentos anticorrosivos e cargas auxiliares. Boa proteção anticorrosiva e secagem rápida. Bom comportamento com soldaduras. Boa compatibilidade com acabamentos epoxis, poliuretanos e acrílicos.

**UTILIZAÇÃO PREVISTA**

Indicado para proteção temporária de chapas de aço decapadas a jato abrasivo

- Interior: Adequado.
- Exterior: Adequado, quando protegido com esmalte de acabamento.

**SUPORTES**

Aço, ferro.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Número de componentes:</b>	2
<b>Endurecedores possíveis:</b>	Endurecedor Shop Primer
<b>Cor:</b>	Castanho e cinzento <i>São admissíveis ligeiras variações de tonalidade de lote para lote</i>
<b>Acabamento:</b>	Mate
<b>Massa volúmica (20°C):</b>	1,35 ± 0,05 kg/L
<b>Sólidos em volume (teórico):</b>	20 ± 3 %
<b>Teor de COV:</b>	Base: 576 g/L Endurecedor: 794 g/L Mistura: 645 g/L
<b>Ponto de inflamação:</b>	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
<b>Espessura por demão:</b>	Húmida: 100 µm Seca: 20 µm
<b>Rendimento teórico:</b>	10 m <sup>2</sup> /L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada
<b>Secagens:</b>	Secagem por reação química e cura com o endurecedor.

Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa
10°C	----	----
20°C	15 min	4 horas
30°C	----	----

**Intervalos de repintura:** 12 horas

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem,

# PRIMÁRIO SHOP PRIMER EPOXI 2K

CÓD. 210860

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

óxidos, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.

**AÇO** – As superfícies devem ser preparadas por projeção de abrasivos ao grau Sa 2 ½, segundo a norma ISO 8501-1. Não sendo possível, e em ambientes de menor corrosividade, efetuar limpeza mecânica ao grau St 3. É conveniente garantir um perfil de rugosidade de 1/3 a 1/4 da espessura total do esquema de pintura a aplicar.

A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície. Ao adicionar o endurecedor à base, homogeneizar durante 5 minutos por processo mecânico e deixar estabilizar durante 5 a 10 minutos para completa libertação do ar retido. Em zonas fechadas dever-se-ão criar boas condições de ventilação durante a aplicação e secagem para que os solventes sejam eliminados.

### Condições ambientais na aplicação:

Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho

Temperatura ambiente – 5 a 30°C

Humidade relativa - <80%

## DADOS PARA APLICAÇÃO

### Proporção de mistura (volume):

2 / 1

(Primário Shop Primer Epoxi 2K) / (Endurecedor Primário Shop Primer Epoxi 2K)

### Diluyente:

Diluyente Epoximil

Adicionar o diluyente somente após a mistura dos dois componentes

### Diluyente de limpeza:

Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso

### Tempo de vida útil da mistura:

4 a 6 horas

Não diluir nem aplicar a mistura terminado o seu tempo de vida útil

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

### Pistola convencional

Bico: 0.06 " (1.5 mm)

Pressão de trabalho: 3 – 3.5 bar

Diluição: sem diluição

### Pistola airless

Bico: ----

Pressão de trabalho: ----

Relação de compressão: ----

Diluição: ----

### Trincha, Rolo

Diluição: 0 – 5 % em volume

Apenas para pequenas áreas

**PRIMÁRIO SHOP PRIMER EPOXI 2K**

CÓD. 210860

**HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES**

Não disponível

**FORMA DE FORNECIMENTO****Embalagem:**

Base	13,2 litros
Endurecedor	6,6 litros

**Prazo de validade:**

Base	1 ano
Endurecedor	1 ano

Em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

**NOTA IMPORTANTE**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

**DATA DE REVISÃO**

Dezembro 2021