TAPA POROS PU

CÓD. 1851900012B

UTILIZAÇÃO

Fundo de poliuretano de dois componentes destinado à indústria de mobiliário e outras indústrias de madeiras, nomeadamente mobiliário de interior, portas, rodapés e maciços.

Produto com boas características de isolamento do poro da madeira, transparência e fácil lixagem.

COMPONENTES

2 componentes:
1851900012B - Tapa Poros PU
1851900012C - Endurecedor p/ Tapa Poros PU

3961500000 - Endurecedor Poliuretano 2004/V [(a)]

[(a)] Endurecedor alternativo para: melhor lixagem, melhor repintura, mantendo restantes características

Diluente Recomendado:
0100901036G - Diluente Poliuretano Dilmar - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C
0100901038G - Diluente PU Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluente de Limpeza
0100901037G - Diluente Limpeza Extra ou
0100901150G – Diluente Nilo Celuloso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Ligeir. Amarelado
Massa Volúmica (20°)	0,98±0,02 Kg/L
Aspecto/Brilho da película seca	Transparente, semi brilhante
Viscosidade (Ford4, 20°C)	45±5”
Teor de Sólidos	ca. 41%
COV	ca. 59% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Quando da aplicação sobre Velatura, esta deve estar bem seca e se possível isenta de pelo superficial.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.
Proporção de Mistura	2:1 (em Peso ou Volume) Tapa Poros PU : Endurecedor Tapa Poros PU Teor de sólidos na mistura: 38 ± 2% Viscosidade da mistura: 20 ± 2” (Ford4, 20°C) ——————— 2:1 (em Peso ou Volume) Tapa Poros PU : Endurecedor Pol. 2004/V Teor de sólidos na mistura: 40 ± 2% Viscosidade da mistura: 22 ± 2” (Ford4, 20°C)
Diluição Recomendada	0100901036G - Diluente Poliuretano Dilmar: 5-10% 0100901038G - Diluente PU Retardador: 5-10% (em situações de temperatura ambiente elevada)

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | geral@marilina.pt | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia

TAPA POROS PU

CÓD. 1851900012B

Tempo de Vida Útil da Mistura	2-3 horas
Secagem (20ºC, 60% H.R.)	Superficial: ca. 20 minutos; Seco ao Tacto: ca. 40 minutos; Repintura com lixagem: 3-6 horas (24 horas no máximo)
Intervalo entre Demãos sem Lixagem Intermédia	Mínimo: 30 minutos Máximo: 1 hora
Tempo para Lixagem	Mínimo: 3 horas
Acabamento (aplicação)	Mínimo: Após 12 horas
Espessura por Demão	Pistola Convencional Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): 120 - 150 2ªdemão (g/m^2): 120 - 150 Diluente: 5-10% Pistola Airless Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): 120 - 150 2ªdemão (g/m^2): 120 - 150 Diluente: 5-10% Pistola Airmix Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m^2): 120 - 150 2ªdemão (g/m^2): 120 - 150 Diluente: 5-10%
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

– Para madeiras com poro muito aberto recomenda-se a aplicação de duas demãos Tapa Poros PU.
– Deve-se proceder à lixagem da 1ª demão passadas 3 a 5 horas. A 2ª demão será lixada sempre no dia seguinte.
– Acabamento com Verniz Poliuretano de acordo com o brilho pretendido.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Tapa Poros PU: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedores Tapa Poros PU: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedores Pol 2004/V: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | geral@marilina.pt | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia

TAPA POROS PU

CÓD. 1851900012B

SEGURANÇA E AMBIENTE

Tapa Poros PU pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Nilo Celuloso ou Diluente de Limpeza Extra.
Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro 2022

Fábrica de Tintas Marilina, S.A. | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
www.marilina.pt | **geral@marilina.pt** | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia