

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	Tinta formulada à base de betumes asfálticos. Boa resistência à gasolina, moderado poder anticorrosivo, boa nivelção												
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Indicado para pintura de chassis, protecção de ferro <ul style="list-style-type: none">Interior: Não aplicávelExterior: Adequado												
SUPORTES	Aço, ferro.												
CARACTERÍSTICAS	<p>Número de componentes: 1</p> <p>Endurecedores possíveis: Não aplicável</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Acabamento: Brilhante</p> <p>Massa volúmica (20°C): 0,94 ± 0,05 kg/L</p> <p>Sólidos em volume (teórico): 42 ± 3 %</p> <p>Teor de COV: Base: 456 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável</p> <p>Ponto de inflamação: Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i></p> <p>Espessura por demão: Húmida: 80 µm Seca: 35 µm</p> <p>Rendimento teórico: 8 - 10 m²/L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada</p> <p>Secagens: Secagem por evaporação do solvente e oxidação</p> <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura ambiente</th><th>Ao Toque</th><th>Completa</th></tr></thead><tbody><tr><td>10 °C</td><td>-----</td><td>----</td></tr><tr><td>20°C</td><td>8 horas</td><td>24 horas</td></tr><tr><td>30°C</td><td>-----</td><td>-----</td></tr></tbody></table>	Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa	10 °C	-----	----	20°C	8 horas	24 horas	30°C	-----	-----
Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa											
10 °C	-----	----											
20°C	8 horas	24 horas											
30°C	-----	-----											
Intervalos de repintura:	24 horas												

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ou outros contaminantes. Superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes aderentes.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície, no caso de superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes.

Condições ambientais na aplicação:

Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho

Temperatura ambiente – 5 a 30°C

Humidade relativa - <80%

DADOS PARA APLICAÇÃO

Proporção de mistura:

Não aplicável

Diluyente:

Diluyente Sintel

Diluyente de limpeza:

Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso

Tempo de vida útil da mistura:

Não aplicável

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola convencional

Bico: 0,06" (1.5 mm)

Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar

Diluição: 5 - 10 % em volume

Trincha, Rolo

Diluição: 5 % em volume

HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Não disponível

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

FORMA DE FORNECIMENTO**Embalagem:**

0,75 litro	5 litros	20 litros
------------	----------	-----------

Prazo de validade:

1 ano

Em embalagem de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local fresco e seco

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Abril 2022