

VELATURA LT

CÓD. 36080

UTILIZAÇÃO

Velatura LT é uma velatura de base solvente destinada a colorir superfícies em madeira na indústria do mobiliário e outras indústrias de madeira., nomeadamente em mobiliário interior: movéis em geral, portas, rodapés e maciços.

Apresenta as seguintes características técnicas:

- aplicação fácil ;
- bom poder de humectação;
- secagem lenta;
- boa solidez à luz;
- boa transparência;
- apresenta boa resistência ao efeito de "sangramento" na aplicação de Tapa Poros.

COMPONENTES

1 componente

Diluyente Recomendado

0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso (*)

(*) para desconcentração de intensidade da cor

Diluyente de Limpeza

0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou

0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor

Variável (consoante tipo de cor produzida)

Massa Volúmica (20°)

0,85±0,02 Kg/L

Aspecto/Brilho da película seca

Mate

Teor de Sólidos

ca. 3%

COV

ca. 97% (na forma de fornecimento)

Ponto de Inflamação

Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras, colas, resinas e outras impurezas. As superfícies devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente com lixa grão 180 ou grão 220.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação

Pistola convencional, pistola airmix, trincha, Imersão

Diluição Recomendada

Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento

Secagem (20°C, 60% H.R.)

Seco ao Tacto: ca. 30-45 minutos
Repintura: ca. 1-1h15min

Espessura por Demão

Trincha
Quantidade (Húmido)
1ª demão (g/m²): -
Máximo (g/ m²): -
Sem diluição

Pistola
Quantidade (Húmido)
1ª demão (g/m²): 10 - 20
Máximo (g/ m²): 20
Sem diluição

VELATURA LT

CÓD. 36080

	<p><u>Imersão</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): - Máximo (g/ m²): - Sem diluição</p> <p><u>Observação: Não se define o nº demãos / passagens, pois a tonalidade pode variar mediante a temperatura, a humidade, o tipo de madeira (madeira folheada ou maciça) e a quantidade de Velatura debitada.</u></p>
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 a 14%

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Proceder à lixagem da superfície com lixa grão 180 ou 220 e fazer o despoeiramento
- Aplicação do produto tal e qual é fornecido

Nota: Um excesso de camada provoca um escurecimento da tonalidade.

- Após secagem efectuar aplicação de uma ou demais demãos de Tapa Poros e terminar com uma demão de Verniz.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM Velatura LT: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Velatura LT pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas, máscara de protecção e vestuário apropriado. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, usando Diluente Nilo Celuloso ou Diluente de Limpeza Extra. Não deitar os resíduos no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro 2022